

ROKANATE M PE 1701

NAZWA CHEMICZNA	Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu (MDI)
WYMAGANIA TECHNICZNE	Zawartość grup NCO, % (m/m)17,0 – 18,5 (PN-EN ISO 14896:2010) Gęstość w temp. 25°C, g/ml1,14 – 1,17 (PN-EN ISO 2811-1:2023-03) Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas.....150 – 300 (ASTM D4878-23, met. A) Wygląd zewnętrzny w temp. 25°Cciecz, od bezbarwnej do żółtej
ZASTOSOWANIE	Rokanate M PE 1701 jest jednokomponentowym klejem poliuretanowym stosowanym w przemyśle poliuretanowym min. do CASE.