

## ROKwinol 60

<b>NAZWA CHEMICZNA</b>	Mono oleinian sorbitanu, etoksylowany
<b>NAZWA INCI</b>	Polysorbate 60
<b>NUMER CAS</b>	9005-67-8
<b>FUNKCJA</b>	Emulgator
<b>WYMAGANIA TECHNICZNE</b>	Wygląd zewnętrzny ..... ciecz lub pasta, barwy jasnożółtej do jasnobrażowej Liczba kwasowa, mg KOH/g ..... max. 2 Liczba zmydlenia, mg KOH/g ..... 45 ÷ 55 Woda, %(m/m) ..... max. 1,0
<b>DANE INFORMACYJNE</b>	Rozpuszczalność w wodzie ..... dobra Inne rozpuszczalniki ..... metanol, etanol, benzen i jego homologi Gęstość w temperaturze 40 °C, g/ml ..... około 1,05 Zapach ..... charakterystyczny Temperatura zapłonu, °C ..... około 250 Temperatura krzepnięcia, °C ..... 25 ÷ 31 Ciepło właściwe, kJ/kg·°C ..... około 0,70 Masa cząsteczkowa ..... około 1300
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Emulgator olejów mineralnych, wosków i parafiny oraz składnik preparacji wytwórczej w procesie otrzymywania włókien poliakrylowych.