

PROMOPUR UN

NAZWA CHEMICZNA	System poliuretanowy
WYMAGANIA TECHNICZNE	Objętościowy stosunek składników POLY : ISO: 100 : 100 Iniekcja kleju do odwiertów o średnicy 42 mm, na głębokość ustaloną względem warunków lokalnych oraz założeń technologicznych.
DANE INFORMACYJNE	Wytrzymałość na ściskanie 95 MPa Czas startu 80 ± 40 s Czas żelowania (końca reakcji) 155 ± 85 s Czas pełnego utwardzenia 25 ± 5 min
ZASTOSOWANIE	Klej PROMOPUR UN znajduje zastosowanie do klejenia iniekcyjnego w suchych, wilgotnych i zawodnionych pokładach węgla oraz innych skał. Prace należy rozpocząć od nawiercenia w kolejnym odcinku wyrobiska (ociosie, spągu lub stropie) otworów iniekcyjnych. PROMOPUR UN jest klejem trudnopalnym i samogasnącym. Nie zawiera wolnego formaldehydu ani fenolu.