

ROKOLUB MOS 68

NAZWA CHEMICZNA Mieszanina polioli polieterowych

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temp. 25°Cjednorodna ciecz,
bezbarwna do żółtej

Liczba kwasowa, mg KOH/g max. 0,1
(ASTM D7253-16, błękit bromotymolowy)

Woda, % (m/m)..... max. 0,1
(ASTM D4672-18)

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm²/s..... 61 – 75
(ASTM D445-15)

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm²/s..... 10 – 15
(ASTM D445-15)

DANE INFORMACYJNE

ISO VG68

Wskaźnik lepkości~180

Temperatura płynięcia, °C <(-15)

Temperatura zapłonu, °C..... >240

Funkcyjność..... ~1

Gęstość w temp. 20°C, g/ml~0,95

Produkt nie zawiera antyutleniaczy.

ZASTOSOWANIE

Rokolub MOS 68 jest produktem o wysokim wskaźniku lepkości, nierozpuszczalnym w wodzie, stosowanym jako syntetyczny olej bazowy typu PAG. Główną cechą tego produktu jest mieszalność z olejami mineralnymi.