

ROKOPOL M6000

CHEMISCHE BEZEICHNUNG	Polyetherpolyol, reaktives Polyoxyalkylentriol auf Glycerinbasis
CAS-NUMMER	9082-00-2
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	<p>Äußeres Erscheinungsbild bei 25°C Flüssigkeit frei von mechanischen Verunreinigungen schillernd</p> <p>Hydroxylzahl, mg KOH/g27 – 29 (ASTM D4274-16, met. D)</p> <p>Wasser, % (m/m)max. 0.10 (ASTM D4672-18)</p> <p>Platin-Cobalt-Farbzahl max. 50 (ASTM D1209-05(2019))</p> <p>Säurezahl, mg KOH/gmax. 0.10 (ASTM D7253-16) Bromthymolblau)</p> <p>Dynamische Viskosität bei 25°C, mPas *1050–1250 (ASTM D4878-15, met. A)</p> <p>* - Dieser Parameter wird auf Kundenwunsch ermittelt.</p>
INFORMATIONSSANGABEN	<p>Molekulargewicht ~6000</p> <p>Dichte bei 25°C, g/ml~1.020</p> <p>Trübungstemperatur, °C 58 – 64</p> <p>Gehalt von ungesättigten Verbindungen, meq/g l ~ 0.08</p> <p>Das Produkt enthält Antioxidantien ohne BHT.</p>
ANWENDUNG	Zur Herstellung von hochelastischen Block- und Formschäumen aus Polyurethan und anderen Polyurethan-Werkstoffen.