

MaxCor™ RP-6655

| | |
|-------------------------------|---|
| ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ | Смесь поверхностно-активных веществ |
| НАЗВАНИЕ INCI | - |
| НОМЕР CAS | Юридически сохранен |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Антикоррозионное средство |
| ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ | Содержание кальция, %Стандартно 1,4 Сульфонат, %..... 32,0-36,0 Кислотное число (mgKOH/r)78,0-89,0 Вода, %..... Максимально 0,5 |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ | Внешний вид при темп. 25°C..... Вязкая, коричневая жидкость Фунтов на галлон.....8,095 Вязкость при темп. 100°C350 cSt Удельный вес при темп. 25°C.....0,97 Температура воспламенения, °C (COC).....165 |
| ПРИМЕНЕНИЕ | MaxCor™ RP-6655 - это жидкость, произведенная в виде жидкого воска для предотвращения ржавчины в средах, которые содержат соль, высокую влажность, или для обычного применения в складских помещениях. |

Дата обновления: 20.05.2016