

ROKANATE M PE 1503.60

**ХИМИЧЕСКОЕ
НАЗВАНИЕ** Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ**

Содержание NCO-групп, % (по массе).....14,5 – 16,5
(PN-EN ISO 14896:2010)

Плотность при темп. 25°C, г/мл.....1,12 – 1,16
(PN-EN ISO 3675:2004)

Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас 1500 – 3000
(ASTM D4878-15, мет.А)

Внешний вид при темп. 25°C.....очищенная,
светлоянтарная жидкость

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ДАННЫЕ***** Открытое время, мин***60 (+/-) 10**

* Festgelegt mit einem Wassernebel aus einem Zerstäuber.

** Andere offene Zeiten können je nach den Bedürfnissen des Kunden festgelegt werden.

***Diese Informationsangaben stellen keine technischen Anforderungen dar und dürfen keinen Grund für eine Reklamation darstellen.

ПРИМЕНЕНИЕ Rokanate M PE 1503.60 однокомпонентный полиуретановый клей, предназначенный для приклеивания древесноволокнистых плит, пенополистирола, полиуретана, минеральной ваты к металлическому листу, дереву, гипсокартону, рубероиду. Клей сохраняет свои механические свойства при температуре от -40°C до +80°C.