

## ЕКOPROFLEX A 15-46

<b>ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ</b>	полиуретановая система
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	Весовое соотношение POLY : ISO: (Ekoproflex W3B)..... 100 : 54 Весовое соотношение POLY : ISO: (Ekopromer I24) ..... 100 : 48  Температура сырья: ..... 19-25°C  Температура окружения: ..... 15-25°C  Температура формы: ..... 45 - 50°C  Время формовки: ..... 5 мин
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	Твердость: ..... 5- 6 kPa PN-ISO 2439  Сопротивление: ..... мин. 52- 58% PN-EN 8307
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	ЕКOPROFLEX A 15-46 служит для производства пен с высокой эластичностью (HR) для использования в автомобильных сидениях в автомобильной промышленности. Система может быть обработана с помощью вспенивающих машин низкого и высокого давления.