

ROKESTER 3164.01

NAZWA CHEMICZNA Poliol poliestrowy

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temp. 25°C.....lepka ciecz
(wizualnie)

Liczba hydroksylowa, mg KOH/g.....280–315
(PN-EN ISO 2554:2001)

Liczba kwasowa, mg KOH/g.....1,0 – 2,0
(PN-EN ISO 2114:2005, rozpuszczalnik aceton)

Woda, % (m/m).....max. 0,15
(PN-ISO 760:2001)

Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas.....1500 – 4500
(PN-EN ISO 3219:2000, stożek nr 4, obr/min 250))

DANE INFORMACYJNE* Gęstość w temp. 25°C, g/ml~1,23

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE Rokester 3164.01 jest wysokofunkcyjnym poliolem o niskiej lepkości ogólnego zastosowania w systemach sztywnych pianek poliuretanowych.