

ROKOPOL M1180

NAZWA CHEMICZNA Poliol polieterowy, kopolimer blokowo- statystyczny tlenku etylenu i tlenku propylenu na bazie gliceryny

NUMER CAS 9082-00-2

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temp. 25°CCiecz wolna od zanieczyszczeń mechanicznych, mogąca opalizować

Liczba hydroksylowa, mg KOH/g.....31 – 36
(ASTM D4274-16, met. D)

Liczba kwasowa, mg KOH/g.....max. 0,10
(ASTM D7253-16, błękit bromotymolowy)

Woda, % (m/m) max. 0,10
(ASTM D4672-18)

Lepkość dyn. w temp. 25°C, mPas * 1250 – 1550
(ASTM D4878-15, met. A)

* parametr oznaczany na życzenie klienta

DANE INFORMACYJNE

Masa cząsteczkowa ~5000

Gęstość w temp. 25°C, g/ml~1,090

Temperatura zapłonu, °Cpowyżej 250

Lepkość dynamiczna w temp. 20°C, mPas ~1600

Wyrób zawiera antyutleniacze bez BHT

ZASTOSOWANIE

Do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych typu soft, hyper soft o szerokim zakresie gęstości i dużej odporności na „scorch”, pianek viscoelastycznych (termoplastycznych) oraz jako dodatek do produkcji pianek typu HR (wysokoelastycznych) jako „otwieracz komórek” – „cell opener”.