

Polymax® ED-P4

CHEMISCHE BEZEICHNUNG	Polyether-Polyol
INCI-BEZEICHNUNG	-
CAS-NUMMER	102-60-3
FUNKTION	Zusatzmittel zur galvanischen Beschichtung
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	Farbzahl (APHA)..... Maximal 70 Gehalt an tertiären Aminen, %..... Maximal 99 Wasser, %..... Maximal 0,1
INFORMATIONSSANGABEN	Aussehen bei 25°C..... klare Flüssigkeit Eigengewicht bei 25°C..... 1,04 Pfunde in einer Galone..... 8,66 Durchschnittliche Molekülmasse..... 716 Wasserlöslichkeit löslich Aussehen bei 25°C..... klare Flüssigkeit
ANWENDUNG	Polymax® ED-P4 wird allgemein zur Stabilisierung von stromlosen Verkupferungsbädern eingesetzt. Empfohlenes Anwendungsniveau: 0,25 und 1,0% gewichtsmäßig.

Letzte Änderung: 24.05.2016