

ROKANATE M PE 1701

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе дифенилметандиизоцианата (MDI).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO, % (м/м)	17,0 - 18,5 (PN-EN ISO 14896:2010)
Плотность при 25°C, г/мл.....	,14 - 1,17 (PN-EN ISO 2811-1:2023-03)
Динамическая вязкость при 25°C, мПас	150 – 300 (ASTM D4878-23, мет. А)
Внешний вид при 25°C.....	жидкость, от бесцветного до желтого

ПРИМЕНЕНИЕ

Rokanate M PE 1701 - однокомпонентный клей полиуретановый клей, используемый в полиуретановой промышленности, мин. для CASE.