

ROKANATE M PE 0801

NAZWA CHEMICZNA Prepolimer na bazie diizocyanianu difenylometanu (MDI).

**WYMAGANIA
TECHNICZNE**

Zawartość grup NCO, % (m/m) **7,9 – 8,6**
(PN-EN ISO 1242:2013-06)

Gęstość w temp. 25°C, g/ml **1,06 – 1,08**
(PN-EN ISO 3675:2004)

Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas..... **200 – 600**
(ASTM D4878-15,met.A)

Wygląd zewnętrzny w temp. 25°C..... **klarowna,
od bezbarwnej do żółtej**

ZASTOSOWANIE

ROKANATE M PE 0801 jest jednokomponentowym klejem poliuretanowym stosowanym do produkcji bloków z pianki regenerowanej o dużej elastyczności końcowego wyrobu. ROKANATE M PE 0801 nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Jest utwardzany wilgocią z przedmuchu pary wodnej.