

EKOPRODUR FC H004-S

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	полиуретановая система
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Весовое соотношение компонентов POLY: ISO: 100 : 140 Оптимальная температура сырья: 18-22°C Температура окружения: 35-45°C
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	Кажущаяся плотность стержня: $\geq 58 \text{ kg/m}^3$ PN-EN 1602:2013-07 Огневая классификация: F PN-EN 13501-1+A1:2010 Сжимающее напряжение при 10% относительной деформации: $\sigma_{10} \geq 180 \text{ kPa}$ PN-EN 826:2013-07 Температура использования: -30 - 100°C
ПРИМЕНЕНИЕ	EKOPRODUR FC H004-S предназначен для производства непрерывных ламелей и ролет (включая панели длиной более 5 см), заполненные пеной. Он может быть обработан вспенивающими машинами низкого и высокого давления.