

ROKOPOL DE4020

CHEMISCHE BEZEICHNUNG	Polyetherpolyol, reaktives polyoxyalkyleniertes Propylenglykol
CAS-NUMMER	53637-25-5
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	<p>Äußeres Erscheinungsbild bei 25°C Flüssigkeit frei von Verunreinigungen, schillernd</p> <p>Hydroxylzahl, mg KOH/g 27 – 31 (ASTM D4274-16, met. D)</p> <p>Säurezahl, mg KOH/g max. 0,1 (ASTM D7253-16, Bromthymolblau)</p> <p>Wasser, % (m/m) max. 0,08 (ASTM D4672-18)</p> <p>Platin-Cobalt-Farbzahl max. 50 (ASTM D1209-05(2019))</p> <p>Dynamische Viskosität bei 25°C, mPas * 700 – 900 (ASTM D4878-15, met. A)</p> <p>* Dieser Parameter wird auf Kundenwunsch ermittelt.</p>
INFORMATIONSSANGABEN	<p>Molekulargewicht ~4000</p> <p>Dichte bei 25°C, g/ml ~1,02</p> <p>Zündtemperatur, °C über 200</p> <p>Gehalt Na+K+, mg/L max. 5</p> <p>Das Produkt enthält Antioxidantien ohne BHT.</p>
ANWENDUNG	Zur Herstellung von Prepolymeren und anderen Polyurethankunststoffen, einschließlich formbarer Polyurethanschäume und Automobilanwendungen.