

ROKANATE M PE 1503.30

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Содержание NCO-групп , % (по массе).....14,0 – 16,0 (PN-EN ISO 14896:2010) Плотность при темп, 25°C, г/мл.....1,12 – 1,16 (PN-EN ISO 3675:2004) Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас..... 1500 – 3000 (ASTM D4878-15, мет. А) Внешний вид при темп. 25°C..... чистая жидкость, от светло-янтарного до янтарного
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ	Открытое время, мин30 +/- 5 мин
ПРИМЕНЕНИЕ	Rokanate M PE 1503.30 однокомпонентный полиуретановый клей, предназначенный для приклеивания древесноволокнистых плит, пенополистирола, полиуретана, минеральной ваты к металлическому листу, дереву, гипсокартону, рубероиду. Клей сохраняет свои механические свойства при температуре от -40°C до +80°C.