

## SyncoPol SA430

<b>NAZWA CHEMICZNA</b>	Poliol polieterowy
<b>NUMER CAS</b>	-
<b>WYMAGANIA TECHNICZNE</b>	Wygląd ..... klarowna ciecz  Liczba hydroksylowa, mg KOH/g ..... 480 - 510 Zawartość wody, % (m/m) ..... maks. 0,10 Liczba kwasowa, mg KOH/g ..... maks. 0,30 Lepkość w temp. 25°C, cps..... 1800 - 2400 Barwa w skali Gardnera ..... maks. 2
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Wielofunkcyjny polieteropoliol zalecany do wytwarzania sztywnej pianki poliuretanowej. Jest on samokatalityczny i wysoko-reaktywny, dzięki czemu umożliwia poprawę ekonomiki tworzenia formulacji. Produkt ten nadaje się również do zastosowania w piankach o wysokiej i niskiej gęstości. SyncoPol SA430 może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi poliolami i uniepalniaczami w celu uzyskania różnych stopni usieciowania. Stosowanie tego poliolu w preparatach daje doskonały współczynnik 'k' w obszarze stabilności wymiarowej.