ROKOPOL DE4020

NAZWA CHEMICZNA	Poliol polieterowy, reaktywny polioksyalkilenowany glikol propylenowy
NUMER CAS	53637-25-5
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temp. 25°C ..... Ciecz wolna od zanieczyszczeń,mogąca opalizować Liczba hydroksylowa, mg KOH/g ..... 27 – 31 (ASTM D4274-16, met. D) Liczba kwasowa, mg KOH/g ..... max. 0,1 (ASTM D7253-16, błękit bromotymolowy) Woda, % (m/m) ..... max. 0,08 (ASTM D4672-18) Barwa w skali Hazena ..... max. 50 (ASTM D1209-05(2019) Lepkość dyn. w temp. 25°C, mPas * ..... 700 – 900 (ASTM D4878-15, met. A) * parametr oznaczany na życzenie klienta
DANE INFORMACYJNE	Masa cząsteczkowa ..... ~4000 Gęstość w temp. 25°C, g/ml ..... ~1,02 Temperatura zapłonu, °C .....powyżej 200 Zawartość Na+K+, mg/L..... max. 5 Wyrób zawiera antyutleniacze bez BHT
ZASTOSOWANIE	Do produkcji prepolimerów i innych tworzyw poliuretanowych w tym do pianek formowanych i aplikacji samochodowych.

Informacje podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie.
Zgodność parametrów dostarczonego wyrobu z niniejszą specyfikacją oraz przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinny być sprawdzone przed jego użyciem.
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do niniejszej broszury będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

PCC Rokita SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska
www.pcc.rokita.pl