

Rokryl SU25

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Водная дисперсия акрилового сополимера с анионными свойствами
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	<p>Внешний вид молочная дисперсия</p> <p>Сухое вещество, % (m/m)..... 24 ÷ 26</p> <p>pH продукта 9,5 ÷ 10,5</p> <p>Стойкость к электролитам раствор гидроксида аммония с концентрацией 2 моль/л, мл..... мин. 60</p> <p>раствор муравьиной кислоты с концентрацией 2 моль/л, мл..... мин. 60</p>
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	<p>Температура затвердевания, °Cоколо 0</p> <p>Растворимость в воде растворима</p> <p>Плотность при температуре 20°C, г/мл 1,02 ÷ 1,03</p> <p>Вязкость при температуре 20°C, мПас 10 ÷ 15</p>
ПРИМЕНЕНИЕ	Rokryl SU25 используется в кожевенной промышленности для очистки кож с улучшенной лицевой стороной.