

ROKOPOL MOS 460

NAZWA CHEMICZNA Alkohol stearylowy, butoksylowany

**WYMAGANIA
TECHNICZNE**

Wygląd zewnętrzny w temp. 25°Cjednorodna ciecz,
bezbarwna do żółtej
Woda, % (m/m) max. 0,10
(ASTM D4672-24)
Barwa w skali Hazena..... max. 80
(ASTM D1209-05(2019))
Lepkość dyn. w temp. 25°C, mPa·s800 – 1400
(ASTM D4878-23, met. A)

**DANE
INFORMACYJNE****

Gęstość w temp. 20°C, g/mL ~0,96
Liczba hydroksylowa, mg KOH/g13 – 30
Liczba kwasowa, mg KOH/gmax.0,10

**Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji

ZASTOSOWANIE

Rokopol MOS 460 jest stosowany jako dodatek do materiałów poliuretanowych.