

PROMOPUR UN

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Полиуретановая система
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Объемное соотношение компонентов POLY: ISO: 100:100 Инъекция клея в скважины диаметром 42 мм, на глубину, определяемую местными условиями и технологическими допущениями.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ	Прочность на сжатие 95 МПа Время старта 80 ± 40 с Время гелеобразования (конец реакции) 155 ± 85 с Время полного затвердевания 25 ± 5 мин.
ПРИМЕНЕНИЕ	Клей PROMOPUR UN используется для инъекционного склеивания в сухих, влажных и водообильных залежах угля и других пород. Работы следует начать с бурения в следующей секции выработки (боковой стене, лежащем боку или крыше) инъекционных скважин PROMOPUR UN - это огнестойкий и самозатухающий клей. Не содержит свободного формальдегида и фенола.