

EKOPRODUR 1331B2

CHEMISCHE BEZEICHNUNG	Polyurethansystem
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	Gewichtsverhältnis der Inhaltsstoffe ISO - POLY: 100 : 159 Temperatur der Inhaltsstoffe: 18 - 22°C Umgebungstemperatur: 18 - 35°C Empfohlene Temperatur des Blechs: 20 - 40°C Empfohlene Temperatur der Presse: 30 – 50°C
INFORMATIONANGABEN	Scheinbare Dichte des Kerns: $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ PN-EN 1602:2013-07 Der Kleber erreicht seine vollen mechanischen Eigenschaften nach 24 Stunden Reifung. Bei der Verarbeitung des Systems müssen die in den Sicherheitsdatenblättern für beide Komponenten enthaltenen Anweisungen und Informationen berücksichtigt werden.
ANWENDUNG	EKOPRODUR 1331B2 ist für die Verklebung von lackierten Blechen mit Polystyrol-, Polyurethan- oder Mineralwollplatten auf einer kontinuierlichen Anlage vorgesehen.