

## ЕКOPROFLEX A 15-46 CR5

<b>ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ</b>	полиуретановая система
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	Весовое соотношение POLY : ISO: ..... 100 : (44-48) Температура сырья: ..... 20-25°C Температура окружения: ..... 15-25°C Температура формы: ..... ~40°C Время формовки: ..... 5 - 8 мин
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	Твердость: ..... 3- 5 кПа PN-ISO 2439 Сопротивление: ..... мин. 50- 58% PN-EN 8307
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	ЕКOPROFLEX A 15-46 CR5 используется для производства огнеупорных пен с высокой эластичностью (HR). Характеризуется огнестойкостью в соответствии со стандартом BS 5852 (Crib 5). Основным применением ЕКOPROFLEX A 15-46 CR5 является мебельная промышленность. Система может быть обработана с помощью вспенивающих машин низкого и высокого давления.