

## ROFLEX R250

**ХИМИЧЕСКОЕ  
НАЗВАНИЕ**

Модифицированные арилфосфаты

**НОМЕР CAS**

-

**ФУНКЦИЯ**

Пластификатор

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ТРЕБОВАНИЯ**

Внешний вид при темп. 20-25°C .....	однородная прозрачная жидкость
Гидроксильное число, мг КОН/г .....	макс. 0.1
Плотность при темп. 25°C, г/см <sup>3</sup> .....	1.25 - 1.27
Вязкость при темп. 25°C, мПа·с.....	209 - 290

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Другие растворители .....	метанол, этанол, ацетон
Запах .....	слабый эфирный
Молярная масса, г/моль .....	326 - 574
Температура загорания, оС .....	мин. 225
Безгалогенный	

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Используется в качестве пластификатора в производстве пластика.