

ROFLEX T120

NAZWA CHEMICZNA	Fosforan tert-butylofenylo-fenylowy (Masa reakcyjna fosforanu p-tert-butylofenylo-di-fenylowego i fosforanu bis (p-tert-butylofenylo) fenylowego i fosforanu trifenylowego)
NUMER CAS	-
FUNKCJA	Plastyfikator
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temp. 20-25°C.....jednorodna, klarowna ciecz Liczba kwasowa, mg KOH/g max. 0,1 Gęstość w temp. 25°C, g/cm ³ 1,13-1,18 Lepkość w temp. 25 °C, mPa·s 120-160
DANE INFORMACYJNE	Inne rozpuszczalniki metanol, etanol, aceton Zapach..... słaby, estrowy Bezhalogenowy
ZASTOSOWANIE	Stosowany jako środek zmiękczejący w przetwórstwie PCW oraz syntetycznego kauczuku.