

EXOfлот F1

NAZWA CHEMICZNA	Poliol polieterowy
NAZWA INCI	-
NUMER CAS	25322-69-4
FUNKCJA	Spiniacz podczas flotacji pianowej rud metalicznych i niemetalicznych.
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)°C..... klarowna ciecz Barwa w skali Hazena w (20÷25)°Cmax 100 Liczba kwasowa, mg KOH/g..... 230 ÷ 270 Woda, %(m/m)max 0,5
DANE INFORMACYJNE	Lepkość w temperaturze 25°C, mPa·sokoło 1,01 Temperatura zapłonu, °C powyżej 200
ZASTOSOWANIE	EXOfлот F1 jest stosowany jako spiniacz podczas flotacji pianowej rud metalicznych i niemetalicznych. Rudy, które można przerabiać to: siarczki i tlenki miedzi, molibdenu, ołowiu, żelazo-niklu, kobaltu. Może być również stosowany do flotacji różnych węgli, fosforytów oraz rud wolframu i manganu.