

ACTIVE PLAY AS N GREEN

NAZWA CHEMICZNA	Prepolimer na bazie diizocyanianu difenylometanu z dodatkami koloryzującymi.
WYMAGANIA TECHNICZNE	Gęstość w temp. 25°C, g/ml.....1,0 – 1,2 (PN-EN ISO 2811-1:2016-04) Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPa-s1000 – 3000 (ASTM D4878-15, met. A) Wygląd zewnętrzny w temp. 25°C..... zielona ciecz * możliwe rozwarstwienie pigmentu

ZASTOSOWANIE

ACTIVE PLAY AS N GREEN jest jednokomponentowym pigmentowanym klejem poliuretanowym nie zawierający lotnych rozpuszczalników organicznych o dobrej sztywności spoiny z zachowaniem jej elastyczności.

ACTIVE PLAY AS N GREEN ma zastosowanie jako elastyczna, poliuretanowa, bezspoinowa, antypoślizgowa pigmentowana nawierzchnia, aplikowana przez natrysk na powierzchni mat sportowych z granulatu gumowego SBR lub EPDM. Zużycie natrysku wynosi od 0,5 do 2,0 kg/m² w zależności od docelowej grubości warstwy.