

ACTIVE PLAY AS H 8005

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Содержание NCO-групп, % (по массе).....9,0 – 11,0 (PN-EN ISO 1242:2013-06) Плотность при темп. 25°C, г/мл.....1,09 – 1,11 (PN-EN ISO 3675:2004) Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас1500 – 3750 (ASTM D4878-15, мет. А) Внешний вид при темп. 25°C.....прозрачная/молочная жидкость, от бесцветного до желтого

ПРИМЕНЕНИЕ ACTIVE PLAY AS H 8005 - однокомпонентный полиуретановый клей не содержащий органических растворителей и обладающий очень хорошей жесткостью шва.

ACTIVE PLAY AS H 8005 для изготовления холодных и горячих формованных деталей из резиновых гранул SBR или EPDM. Перед применением резиновые гранулы следует увлажнить преполимером, а затем поместить в пресс-форму таким образом, чтобы во время давления пресса могла произойти реакция отверждения под влиянием температуры и влажности. Свойства формованного элемента, например, плиты, зависят от размера резиновых гранул, состава и количества однокомпонентного полиуретанового клея, а в случае формованного процесса - также от степени сжатия в процессе отверждения.

ACTIVE PLAY AS H 8005 используется для изготовления, в частности, плит для покрытия детских площадок, фитнес-залов и тренажерных залов, а также подобных изделий из резиновых гранул SBR и EPDM.