

ROKANATE F2C 0002_03

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Смесь полиолов с добавками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПОНЕНТА А

Плотность при темп. 25°C, г/мл.....1,35 – 1,45
(PN-EN ISO 2811-1:2016-04)
Кинематическая вязкость при темп. 25°C, мПа·с.....4500 - 8500
(PN-EN ISO 3219, шпindelь 64, RPM 10)
Внешний вид при темп. 25°Cсветло-желтая взвесь
Открытое время при 23°C (с)..... 180+/-20

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Соотношение А:В, по весу.....100:30
Температура сырья (°C).....20+/-1
Открытое время при 23°C (с)..... 180+/-20
Открытое время при 35°C (с)..... 130+/-20

ПРИМЕНЕНИЕ

Двухкомпонентный полиуретановый клей Rokanate F2C 0002_03 используется вместе с полимерным MDI. Предназначен для склеивания, например, алюминия, стали, шерсти в производстве сэндвич-панелей с сердечником из минеральной ваты. Этот продукт предназначен для профессионалов и для опытных пользователей.