

ACTIVE PLAY AS C II GREEN

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

На основе пигментированного форполимера
дифенилметандиизоцианат с красящими добавками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Плотность при темп. 25°C, г/мл.....1,10 – 1,30
(PN-EN ISO 2811-1:2016-04)
Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас3000 – 8000
(ASTM D4878-15, met.A)
Внешний вид при темп. 25°C..... зеленая жидкость
* возможно отслоение пигмента

ПРИМЕНЕНИЕ

ACTIVE PLAY AS C II GREEN является однокомпонентным пигментированным полиуретановым клеем без органических растворителей, обладающий хорошей жесткостью шва при сохранении его гибкости.

ACTIVE PLAY AS C II GREEN для изготовления холодных и горячих формованных деталей из резиновых гранул SBR. Перед применением резиновые гранулы следует увлажнить преполимером, а затем поместить в пресс-форму таким образом, чтобы во время давления пресса могла произойти реакция отверждения под влиянием температуры и влажности. Свойства формованного элемента, например, плиты, зависят от размера резиновых гранул, состава и количества однокомпонентного полиуретанового клея, а в случае формованного процесса - также от степени сжатия в процессе отверждения.

ACTIVE PLAY AS C II GREEN используется для производства окрашенных резиновых гранул SBR.