

ROKANATE M PE 0601

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе)5,0 – 6,5
(PN-EN ISO 1242:2013-06)
Плотность при темп, 25°C, г/мл.....1,02 – 1,04
(PN-EN ISO 3675:2004)
Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас450 – 900
(ASTM D4878-15, мет.А)
Внешний вид при темп. 25°C.....чистая жидкость,
от светло-желтого до янтарного

ПРИМЕНЕНИЕ

ROKANATE M PE 0601 - однокомпонентный полиуретановый клей, используемый для производства регенерируемых пеноблоков с большой эластичностью конечного изделия. ROKANATE M PE 0601 не содержит органических растворителей. Он отверждается влагой, получаемой при продуве водяного пара.