

Ekoprodur® WH4005 Black

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Полиуретановая система
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Весовое соотношение компонентов POLY: ISO: 100:135 Температура сырья: 18-22°C Температура облицовки/форм: 30-45°C
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ	Кажущаяся плотность в изделии: 90 кг/м ³ PN-EN 1602:2013-07 Сжимающее напряжение при 10% относительной деформации 850 кПа PN-EN 826:2013-07 Классификация в области реакции на огонь: E PN-EN 13501-1+A1:2010 Стабильность размеров: через 24 ч при +120°C без влажности..... д ≤ 1 % ш ≤ 1 % т ≤ 1 % через 48 ч при -25°C без влажности..... д ≤ 1 % ш ≤ 1 % т ≤ 1 % PN-EN 1604:2013-07
ПРИМЕНЕНИЕ	ЕКOPPODUR WH4005 - это полиуретановая система, используемая для производства жестких формованных пен. Готовая пена плотностью >90 кг/м ³ обладает хорошими механическими свойствами (при высоких температурах 100 - 120°C). Может быть обработана вспенивающими машинами низкого и высокого давления.